

PP系バンパー仕様配合表

サーフェーサー

主 剤	硬 化 剤	マルチソフトナー	シンナー	乾燥時間
 EDシーラー Plus 100	 アクセル マルチハードナー 20	マルチソフトナー 5	30%	(※2) (※3)
 ウルトラサフFine Plus 100	 ウルトラサフFine Plus 専用硬化剤 20		10~40%	60°C×20分
 ウルトラサフC 100	 アクセル マルチハードナー 5	マルチソフトナー 20	10~40%	60°C×1時間
 ウルトラサフ 100			10~40%	60°C×1時間
 LVプラサフ 100	2液プラサフ共通硬化剤 5		10~40%	60°C×1時間

- (※2) ノンサンディング上塗塗装可能時間
 10°C×20分以上～24時間以内
 20°C×15分～20分または2時間以上（最大24時間まで）
 30°C×10分以内または2時間以上（最大24時間まで）
 40°C×10分以内または1時間以上（最大24時間まで）

- (※3) リフティングタイムにご注意ください。

		乾燥時間									
		5分	10分	15分	20分	30分	1時間	2時間	3時間	4時間	16時間
乾燥時間	40°C	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○
	30°C	—	—	×	×	×	×	○	○	○	○
	20°C	—	—	○	○	×	×	○	○	○	○
	10°C	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○

※表中の×印の時間はリフティングタイムにあたり、この時間にベースコートを塗装するとチヂミが発生しやすくなります。