

## 情報名: プライマー・プラサフ関係

	硬化剤の種類	硬化剤比	希釈シンナー	シンナー希釈比	可使時間(20℃)	特 徴
2液EPプライマー	専用硬化剤	2:1	概調合	-	8 時間	各被塗物に対する密着性・防錆効果の優れたエポキシ系プライマー
ボディーガード	専用硬化剤	8:1	ボディーガード用シンナー	3~10%	14 時間	エポキシ系厚膜プライマー 塗膜に柔軟性があり、防錆効果に優れる トラックの荷台に最適
2液型チッピングコート	専用硬化剤	2:1	ウレタンシンナー	0~10%	1 時間	大小様々なチッピング模様が可能で、塗膜性抜群
スーパーワンプラサフII	-	-	上質ウレタンシンナー	0~20%	-	防錆鋼板・アルミ対応 プリスター性抜群 厚膜タイプの1液型高性能プラサフ
シルキーサフ	-	-	上質ウレタンシンナー	60~80%	-	防錆鋼板・アルミ対応 吸い込み性・シール性の優れた1液型高性能プラサフ
スプレーパテ	-	-	上質ウレタンシンナー	0~10%	-	1液タイプの超厚膜プラサフ 汎用タイプ
LV プラサフ	2液ウレタンプラサフ用 共通硬化剤	10:1	2液ウレタンシンナー	0~30%	2 時間	防錆鋼板・アルミ対応 カラーサフ化可能 厚膜性、吸い込み性の優れた速乾性の2液サフ
ウルトラサフ	専用硬化剤 US マルチ硬化剤 その他	10:1 その他	指定ウレタンシンナー	厚塗り仕様5~20% 標準仕様20~40%	1 時間	防錆鋼板・アルミ対応 カラーサフ化可能 プリスター性が優れる 厚塗りから標準塗装まで幅広く使用可能 バンパー用・チッピング用として使用可能
ウルトラサフ C	US マルチ硬化剤 その他	5:1 その他	指定ウレタンシンナー	厚塗り仕様0~20% 標準仕様10~40%	1 時間	防錆鋼板・アルミ対応 カラーサフ化可能 プリスター性、研磨性が優れる 厚塗りから標準塗装まで幅広く使用可能 バンパー用・チッピング用として使用可能 ノンサンディング仕様も可能
ED シーラー	アクセルマルチ ハードナー	100:15	指定ウレタンシンナー	50~70%	2 時間	吸い込み性・シール性が優れる 交換パーツの下塗りとして適する 交換電着パーツをノンサンディングで ED シーラーを塗装可能、また ED シーラーをノンサンディングで上塗り塗装が可能 防錆鋼板・アルミ対応
パテサフ	専用硬化剤	10:1	パテサフシンナー	10~20%	40 分	スプレータイプのポリエステル系超厚膜サフ