

情報名: マツダ車 交換 パーツ (PP バンパー) 塗装仕様書

マツダ車の交換パーツ(PP バンパー)につきまして、パーツ納入時に溶剤可溶性プライマーが既塗装されております。このパーツに関する塗装仕様を作成しましたので、ご参考ください。

◆ 試験 パーツ

マツダ ボンゴフレンディ (平成 10 年式)
リアバンパー 型番:KD-SGLW 0815 - 80215


◆ パーツの特徴

1. 溶剤可溶プライマー(グレー)が塗装済みである。
 - ・この塗膜はラッカーシンナー及びワックスオフメリットで溶解する。
 - ・イソプロピルアルコール(IPA)では溶解しない。
2. PP 素材自体はシンナーには溶けない。
 - ・表層部は若干ヌルヌル感が出るが大きな異常は見られない。
3. シボ模様がある。

◆ 使用材料

- ・アンダープライマー
- ・ウルトラサフ C
- ・アクロベース
- ・各種クリヤー(アクセルクリヤー, コモクリヤー等)

◆ 塗装仕様 ~ マツダ車交換バンパー塗装仕様書 ~



※ 再補修される場合、条件によりチヂミが発生する恐れがありますのでご注意ください。